

**M-KRAFT**

MK-MP100-WG

Nyomtatható Monomer Fólia

LEÍRÁS

100 mikron vastag, monomer PVC fólia, nagy teljesítményű, tartós ragasztóval és egy oldalán PE-bevonatos, 140 g/m²-es papír hordozóval. Különböző rövid távú, promóciós célokra ajánlott. Sík felületeken alkalmazható.

FÓLIA

Anyag	Fehér, lágy, hengerelt PVC
Felület	Fényes
Vastagság	100µm (ASTM D 1593)
Átlátszatlanság	80%
Fényesség (60°C-on)	≥ 64% (ASTM D 523)
Zsugorodás	MD 5% CD 2.0%

RAGASZTÓ

Típus	Átlátszó, akril alapú, tartós
Tapadási szilárdság 20 perc acélon	> 12N/25mm
Tapadási szilárdság 48 óra acélon	> 17N/25mm
Felviteli hőmérséklet	10°C és 50°C között
Használati hőmérséklet	-15°C és 60°C között

HORDOZÓ

Típus	Egy oldalán PE-bevonatos papír
Vastagság	140µm
Súly	140g/m ²

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

- Ajánlott a laminálás (MK-OMP70 fóliával) a szintartósság növelésére és a kezelhetőség megkönnyítésére.
- Legalább 48 órás száradási idő javasolt a további feldolgozás előtt. A nem megfelelő száradás deformációkat, gyűrődéseket és tapadási problémákat okozhat, ami befolyásolja az anyag teljesítményét. A szárítást kitekert fóliával kell elvégezni.
- A túlzott mennyiségű festék megváltoztatja a fólia tulajdonságait, nem megfelelő száradáshoz, laminálás leválásához és/vagy gyenge teljesítményhez vezethet.
- A felületnek, amelyre a fólia kerül, tisztának és por-, zsír- vagy egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie, amelyek befolyásolhatják a tapadást.
- A nem függőleges felületekre való alkalmazás jelentősen csökkenti a tartósságot.
- Kerülni kell a gyúlékony anyagokkal való érintkezést.

TARTÓSSÁG

Időjárásállóság	3 év, nyomtatás nélkül, közép-európai éghajlati körülmények között, függőleges felületen
Tárolhatóság	2 év gyártástól számítva, csak feldolgozatlan anyagra alkalmazható (20°C és 50% relatív páratartalom mellett tárolva)

MÉRETEK

Tekercs szélességek	1,06m / 1,37m / 1,60m
Tekercs hosszúság	50m

FELÜLET

MK-MP100-WG	Fehér Fényes
MK-MP100-WM	Fehér Matt

NYOMTATÁS

Nyomatási módszerek	Kifejezetten oldószeres, öko-oldószeres, latex és UV nagy formátumú nyomtatáshoz fejlesztve.
------------------------	--

- Nem ajánlott padlógrafikához, rugalmas vagy alacsony energiatartalmú hordozókra, egyenetlen felületekre, festett vagy festetlen kartonfalakra, gipszfalakra, tapétákra, tisztítatlan vagy érdes felületekre, és leromlott festékű felületekre.
- A felhasználónak előzetesen meg kell állapítania az anyag kompatibilitását a tervezett alkalmazással.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból vagy helytelen tárolásból eredő károkért, valamint harmadik fél veszteségeiért vagy káraiért. Nem vállal felelősséget az alkalmazott anyag eltávolításának könnyedségeért vagy gyorsaságáért sem.
- A dokumentumban közölt adatok a tudásunkon és tapasztalatunkon alapulnak, és tájékoztató jellegűek, nem minősülnek garanciának. Előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.