



**M-KRAFT**

# MK-OMP70-CG

## Folie Laminare Monomerică

### LEÍRÁS

70 mikron vastag, monomer PVC fólia, UV-védelemmel és stabilizációval ellátott, ultra-átlátszó, nagy teljesítményű ragasztóval. Tej- vagy ezüstös hatás nélkül. Anti-graffiti védelemre is használható.

#### FÓLIA

Anyag	Átlátszó, lágy, hengerelt PVC
Felület	Fényes
Vastagság	70µm (ASTM D 1593)
Súly	90g/m <sup>2</sup> (ASTM D 1593)
Fényesség (60°C-on)	≥ 90% (ASTM D 523)
Tűzállósági osztály	B s1 / d0 (ISO 13501-1 / ISO 11925-2)

#### RAGASZTÓ

Típus	Ultra-átlátszó, akril alapú, erős tapadású, tartós
Tapadási szilárdság 20 perc acélon	> 15N/25mm
Tapadási szilárdság 48 óra acélon	> 22N/25mm
Felviteli hőmérséklet	10°C és 50°C között
Használati hőmérséklet	-40°C és 80°C között

#### HORDOZÓ

Típus	Glassine papír
Vastagság	55µm (ISO 534)
Súly	62g/m <sup>2</sup> (ISO 536)

### FONTOS MEGJEGYZÉSEK

- Alkalmazási felület: Sima, egyenletes felületekre.
- Legalább 48 órás száradási idő javasolt a további feldolgozás előtt. A nem megfelelő száradás deformációkat, gyűrődéseket és tapadási problémákat okozhat, ami befolyásolja az anyag teljesítményét.
- A felületnek, amelyre a fólia kerül, tisztának és por-, zsír- vagy egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie, amelyek befolyásolhatják a tapadást.
- A nem függőleges felületekre való alkalmazás jelentősen csökkenti a tartósságot.
- Kerülni kell a gyúlékony anyagokkal való érintkezést.

#### TARTÓSSÁG

Időjárásállóság	4 év, nyomtatás nélkül, közép-európai éghajlati körülmények között, függőleges felületen
Tárolhatóság	2 év gyártástól számítva, csak feldolgozatlan anyagra alkalmazható (20°C és 50% relatív páratartalom mellett tárolva)

#### MÉRETEK

Tekercs szélességek	1,06m / 1,37m / 1,60m
Tekercs hosszúság	50m

#### FELÜLET

MK-OMP70-CG	Átlátszó Fényes
MK-OMP70-CM	Átlátszó Matt

#### ALKALMAZÁSOK

Különleges előnyök	A fólia könnyen tisztítható és anti-graffiti védelemre is használható.
--------------------	------------------------------------------------------------------------

- A felhasználónak előzetesen meg kell állapítania az anyag kompatibilitását a tervezett alkalmazással.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból vagy helytelen tárolásból eredő károkért, valamint harmadik fél veszteségeiért vagy káraiért. Nem vállal felelősséget az alkalmazott anyag eltávolításának könnyedségeért vagy gyorsaságáért sem.
- A dokumentumban közölt adatok a tudásunkon és tapasztalatunkon alapulnak, és tájékoztató jellegűek, nem minősülnek garanciának. Előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.